

# トゥームペインター

## 墓石専用塗料

- 用途 石材全般
- 油性

Tombstone Painter

変性シリコーン樹脂を使用しているので通常の塗料に比べ  
抜群の耐候性を有します。

従来の塗料油では、3~4回塗装していたのが、1~2回の塗装で  
素地を隠蔽する高隠蔽タイプです。

旧塗膜の上から塗装して密着し剥離いたしません。

-70℃~200℃までの幅広い温度域に塗膜性能を発揮するため  
温度差による塗膜劣化がありません。

### 塗膜性能

テスト項目	アクリル樹脂系塗料	ポリウレタン樹脂系塗料	トゥームペインター
耐熱性 200℃×100時間	完全ハクリ	黄変、ハクリ	異常なし
耐候性 サンライト照射 2000時間	黄変	黄変	異常なし
耐水性 水浸漬1000時間	フクレ、ハクリ	フクレ	異常なし
耐沸騰水 48時間煮沸	フクレ、ハクリ	フクレ	異常なし
屋外暴露 5年	黄変、フクレ、ハクリ	黄変	異常なし
耐塩水試験 5%塩水浸漬 100時間	フクレ、ハクリ	フクレ	異常なし

### 塗料性状

色調：白 比重：1.45 粘度：66 KU 引火点：27℃  
 発火点：480℃ 溶剤区分：第2種有機溶剤 危険物表示：第2石油類 乾燥時間：30分程度  
 作業性：ハケ・スプレー等において塗装作業に支障がない 希釈液：専用シンナー 5~20%希釈  
 荷姿：5kg(丸缶) 15kg(一斗缶)入り  
 300mlエアゾール缶入り※エアゾール缶の場合はご相談下さい

### 使用方法

- ①塗る面のゴミ、油分、さび、かび、ワックス等をとってください。
- ②使用するときは、容器の中の攪拌玉の音がしてから約20秒間十分に振り、よくまぜてください。使用中も時々振ってください。
- ③塗料を吹きつけるとき、塗る面と噴出口との間は、20~30cmの間隔をとってください。
- ④一度に厚塗りをしないで、塗る面と並行に移動しながら、ややうすめにまんべんなく2~3回くらい塗り重ねてください。
- ⑤使用後は、噴出口がつかまらないよう容器をさかさにして2秒くらい空吹きし、噴出口をよくふいてからふたをしてください。



### 警告

- 1.可燃性ガスが入っており、極めて引火しやすい。
- 2.有機溶剤中毒の恐れがあります。



フィルム:プラスチック(PE,PP)  
 キャップ:プラスチック(PP)  
 ボタン:プラスチック(PE) 容器:スチール

**火気厳禁** 第2石油 180ml  
 危険等級 III

※当カタログ掲載商品に関するお問い合わせ、ご相談は下記までご連絡ください。

発売元: 藤栄研材工業株式会社  
 〒578-0944 東大阪市若江西新町4-5-25  
 TEL:06-6725-5236 FAX:06-6725-3366