

マーブルファイラー 1000 シリーズ

AKEMI® 大理石・人工大理石の穴埋め・補修

大理石・人工大理石の穴埋めや充填に最も適した不飽和ポリエステルを主成分とした2液性の補修材です。専用の着色ペーストと併用することで、様々な色の石に対応でき、補修箇所が目立たないように仕上げる事が可能です。
硬化後に研磨することで、光沢を得ることもできます。

水平面 — 床面などでの補修 (液状)


液状の主剤で、床面などの水平面での補修に最適です。

透明



色調	容量
淡黄色透明	900ml
混合比	完全硬化
100 : 4	60 分


適応石種 赤・黄系の石



レッドトラバーチン



クレママルフィル




透明と着色ペースト黄・赤茶・こげ茶・黒を使用

ホワイート



色調	容量
白色	1L
混合比	完全硬化
100 : 4	60 分


適応石種 白・淡色系の石



ピアンコカラーラ



ドラマホワイート



ホワイートの基材のみ使用

クリスタル




色調	容量
無色透明	900ml
混合比	完全硬化
100 : 2	12 時間

適応石種 黒・濃色系の石



台湾蛇紋




クリスタルと着色ペースト黒を使用

垂直面 — 壁面・傾斜面などでの補修(ペースト状)

ペースト状の垂れにくい主剤で、壁面や傾斜面などでの補修に最適(水平面での使用可能)です。

Ｌスペシャル



色調	容量
淡黄色透明	900ml
混合比	完全硬化
100 : 4	60 分

適応石種 赤・黄・濃色系の石



レッドトラバーチン



インド蛇紋




Ｌスペシャルと着色ペースト黄・赤茶・こげ茶を使用

クリスタルホワイト



色調	容量
乳白色透明	900ml
混合比	完全硬化
100 : 2	12 時間



適応石種 白色系の石



ピアンコカラーラ



ドラマホワイト



クリスタルホワイトの基材のみ使用

スパットルＳ




色調	容量
淡いベージュ	1L
混合比	完全硬化
100 : 4	60 分


適応石種 淡色系の石



ボテチーノ




オーシャンページ



スパットルＳと着色ペースト白を使用

着色ペースト



容量：30ml

AKEMI 社製品のマールフィラー1000シリーズ・プラチナム専用の着色ペーストです。色を確認しながら、主剤の最大5%まで添加することができ、混合して調色することで様々な石の色に対応することができます。

色調：赤・赤茶・青・黒・黄土・白・緑・こげ茶
各色バラ売りでの販売となっております。



藤栄株式会社

創業から 60 余年。石材関連専門商社
石のモノ・コト全てお任せください。

本社
東部営業所
中国事業所

〒578-0944 大阪府東大阪市若江西新町 4-5-25
〒327-0817 栃木県佐野市伊勢山町 14-10
中国福建省泉州市惠安县崇武镇聯群西沙苑 2 号楼 201 室

TEL : 06(6725)5236
TEL : 0283(22)8811
TEL : 86-189-6545-0805