

ストーンコーク S は、ストーンコーク R の長所を活かしながら、作業効率を大幅に改善しました。墓石建立時の目地施工（シーリング）に最適です。メジスキット、メジワイパーと共に使用することにより目地施工が簡単に且つ美しく仕上げることができます。

用途

- 墓石・巻石の目地のシーリング
- 墓石建立時の接着
- 各種石材の目地のシーリング、接着

特徴

- 耐震性・対候性・耐熱耐寒性に優れる
- 適度な柔軟性を持ち、目地入れの作業がより美しく仕上がる
- 低温時の押出性に優れ冬場でも使いやすく作業性が良い
- カビの発生、撥水汚染が少ない

性能



4色からお選びいただけます！

グレー ブラック アイボリー ブロンズ

外観	着色ペースト	
色調	グレー・ブラック・アイボリー・ブロンズ	
比重	1.29	
スランプ (50°C)	縦	0 mm
	横	0 mm
体積損失	5.2%	
タックフリー	5°C 40%	50min
	23°C 55%	20min
	35°C 60%	10min
押し出し性 (5°C)	6.4 秒	
硬度	48	
サンシャインウエザオメーター対候性	1000 時間	異常なし
	2000 時間	異常なし
内部硬化 [5 mm厚完全硬化]	5°C	7 ~ 8 日
	23°C	2 ~ 3 日

H 型引張接着性 (標準養生後)	50% 引張応力	0.68N/ mm ²
	最大引張応力	1.13N/ mm ²
	最大荷重時の伸び	130%
引張せん断 接着強さ (標準養生後)	破壊常態	シーリング材の凝集破壊
	木材 (カバ)	1.4N/ mm ² (CF)
	ステンレス	1.2N/ mm ² (CF)
	アルミ	1.1N/ mm ² (CF)
	硬質塩ビ	1.1N/ mm ² (CF)

- ※ 試験方法 : JIS A 5758 及び JIS A 1439 に基づく試験結果
- ※ 本品は使用方法・使用条件によって本来の性能を発揮できない場合があります。事前に目的の用途に適合するかを必ず確認のうえ、ご使用ください。
- ※ 本品は改良のため、性状、性能を変更する場合があります。あらかじめご了承くださいませようお願いいたします。
- 標準施工 m 数 : 12m ~ 13m (5 mm x 5 mm 目地)
- 有効期間 : 1 年 (5 ~ 35°C の冷暗所保存の場合)



創業から 60 余年。石材関連専門商社
石のモノ・コト全てお任せください。

本社 〒578-0944 大阪府東大阪市若江西新町 4-5-25
 東部営業所 〒327-0817 栃木県佐野市伊勢山町 14-10
 中国事業所 中国福建省泉州市惠安县崇武鎮聯群西沙苑 2 号楼 201 室

TEL : 06(6725)5236
 TEL : 0283(22)8811
 TEL : 86-189-6545-0805